

[MUY ELÁSTICA
Y FLEXIBLE]

BANDAS TAPAGRIETAS

FINA Y ADHESIVA
PARA REFORZAR EL RELLENO
DE LA FISURA

- ▶ INVISIBLE DESPUÉS DEL ACABADO
- ▶ FÁCIL COLOCACIÓN
- ▶ NO SE DESHILACHA
- ▶ ADHESIVA O PARA INTRODUCIR EN LA PINTURA



USO

Cintas de tipo malla para el tratamiento y el refuerzo de grietas y juntas con y sin movimiento.

- Uso interior y exterior.

SOPORTES

GRIETAS y juntas rellenas. Superficies fisuradas.

APLICACIÓN

- **TAPA-GRIETAS FINA (Pequeñas fisuras de <1mm):**
Aplicar una capa fina de Fibacryl o de pintura flexible de secado rápido como pintura vinilica o similar. Colocar la banda sobre la capa aun fresca de arriba hacia abajo, presionando para extraer las burbujas de aire con una brocha limpia de pelo suave, esta técnica permite colocar la banda sin deformar ni estirar la cinta. Una vez seco alisar con masilla para hacer desaparecer la trama del tejido.
- **TAPA-GRIETAS ADHESIVA (fisuras medianas de <4mm):**
Rellenar la fisura normalmente con masilla de rellenos. Una vez seco y limpio pegar la banda tapa-grietas con su propio adhesivo. Alisar la superficie con Fibacryl hasta enrasar a cero de forma que no se note la trama de la malla.

RECUBRIMIENTO

Todo tipo de acabados.

CARÁCTERÍSTICAS

Físicas y técnicas

TAPAGRIETAS FINA poliamida tejida.
TAPAGRIETAS ADHESIVO poliéster tejido.

- Peso por m²:
 - Fina: 29gr
 - Adhesiva: 52 gr
- Alargamiento:
 - Fina: 70% a lo largo 10% a lo ancho
 - Adhesiva: 50%
- Límite de resistencia a la rotura del **TAPAGRIETAS**:
 - Fina: 14 kg a lo largo, 17kg a lo ancho
 - Adhesiva: 318kg/m lineal

ENVASE

- Fina:
 - Rollos de 5 cm x 5 m
 - Rollos de 5 cm x 20 m
- Adhesiva:
 - Rollos de 5 cm x 20 m
 - Rollos de 5 cm x 50 m

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Rellenar previamente la fisura con Cachet Rojo, TX110 o Fibacryl en interior.

En exterior rellenar con Touprelith, Murex, Fibarex o Fibacryl. Dejar secar, rascar y limpiar.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- No requiere etiqueta de peligrosidad.
- FDS disponibles en www.toupret.es

Las informaciones de la ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y a la utilización final de **TAPAGRIETAS** están dadas de buena fe y se basan en el conocimiento y experiencia de la sociedad **TOUPRET**. El producto debe ser puesto en obra conforme a las normas del oficio y siguiendo las recomendaciones. Las informaciones dadas corresponden a aplicaciones realizadas a 20°C, 50% de higrometría y sobre soportes normalmente absorbentes. Los tiempos son dados a título indicativo y dependen del soporte, del espesor aplicado y de las condiciones ambientales.