



**BLANCA Y  
FÁCIL LIJADO**

**GAMA  
Óptima**

- ▶ PARA MEJORAR LOS ACABADOS
- ▶ ANTES DE PINTAR
- ▶ ELIMINAR IMPERFECCIONES
- ▶ HASTA 2MM



# MASILLA STANDARD

**MASILLA STANDARD EN  
POLVO INTERIOR**

## USO

**MASILLA** para mejorar los acabados antes de pintar y eliminar imperfecciones.

## SOPORTES

Se aplica sobre soportes nuevos o renovados, con o sin pinturas:

- Yeso, placas de yeso, antiguos fondos pintados, cemento, hormigón, hormigón celular.

## RECUBRIMIENTO

Se puede recubrir por todo tipo de masillas, pinturas y revestimientos murales.

## CARÁCTERÍSTICAS Físicas y técnicas

**MASILLA EN POLVO** a base de productos de canteras seleccionadas y de ligantes.

- Caracterización (NFT 36-005): Familia III clase 3
- Codificación GSVWACR (EN 16-566):  $G_3S_1V_0W_0A_0C_0R_0$
- Proporción de la mezcla: 40% de agua (es decir 0,40 l de agua por 1 kg de polvo)
- Espesor de aplicación: hasta 2mm
- Consumo: 1.2 kg de polvo /m<sup>2</sup>/mm
- Tiempo de utilización: 12 horas
- Recubrimiento: De 24 a 48 horas de media (después del secado completo)
- Color: blanco
- Adherencia masilla/soporte (EN 16-566): > 0,5 MPa

## CONDICIONES de utilización y de almacenamiento

- Material de puesta en obra: espátula o llana.
- Limpieza de las herramientas: los restos de masilla se quitan después del secado, frotando, el uso del agua no es necesario.
- Conservación de la masilla: producto garantizado 12 meses, con factura de compra original, en su envase de origen cerrado y almacenado en lugar protegido de la humedad.

## ENVASE

- Sacos de 5 kg, 15 kg.

## RECOMENDACIONES

y precauciones de empleo

- No aplicar sobre poliestireno, ni sobre revestimientos pegados, ni al exterior.
- No aplicar a una temperatura < 8 °C y > 35 °C ni una tasa higrométrica > 70%.
- No aplicar sobre fondos sobrecalentados.
- No aplicar sobre fondos húmedos.
- Se aconseja no rebatir la pasta a partir de que comience a endurecer.

## PREPARACIÓN DE FONDOS

Los soportes se prepararan conforme a las DTU.  
Los fondos deben estar duros, cohesivos, limpios, sanos y secos.

## DOCUMENTOS

Normativas a consultar

- EN 16-566: Pinturas y barnices – Masillas de pintores para trabajos de interiores y/o exteriores.
- NFT 36-005: caracterización de los productos de pinturas.
- DTU 59.1 (NFP 74-201): trabajos de pintura de edificios.
- DTU 59.4 (NFP 74-204): puesta en obra de papeles pintados y de revestimientos murales.

## HIGIENE Y SEGURIDAD

- No requiere etiqueta de peligrosidad.
- FDS disponibles en [www.toupret.es](http://www.toupret.es)

Las informaciones de la ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y a la utilización final de **MASILLA STANDARD POLVO** están dadas de buena fe y se basan en el conocimiento y experiencia de la sociedad **TOUPRET**. El producto debe ser puesto en obra conforme a las normas del oficio y siguiendo las recomendaciones. Las informaciones dadas corresponden a aplicaciones realizadas a 20°C, 50% de higrometría y sobre soportes normalmente absorbentes.

Los tiempos son dados a título indicativo y dependen del soporte, del espesor aplicado y de las condiciones ambientales.