



# MASILLA DE RENOVACION PARA SUPERFICIES CON RELIEVE ESPECIAL REVOCO, FIBRA DE VIDRIO Y PAREDES ESTROPEADAS



## LISTA AL USO

- IDEAL PARA PAREDES DAÑADAS Y TEXTURADAS
- GRAN CAPACIDAD DE RELLENO
- FÁCIL DE PREPARAR

## USO

Para renovar y alisar las paredes estropeadas o con mucho relieve de hasta 5 mm de espesor.

## SUPERFICIES

Se aplica en paredes brutas o pintadas, revocos, fibra de vidrio, antiguas masillas decorativas, gotelé pintado, yeso, pladur, placas de yeso, hormigón, cemento, ladrillo o piedra.

## MEZCLA

LISTA AL USO

## DESTINO

INT

## TIEMPO DE USO

Ilimitado/Lista al uso

## ESPESOR

5 mm

## PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Sobre soportes duros, secos, sanos, limpios y cohesivos.

## APLICACIÓN

- 1 - Aplique la masilla por zonas sucesivas de 1 m<sup>2</sup> aproximadamente. Con ayuda de una llana o una espátula de emplastecer de 20 cm, extienda una capa espesa e iguale la superficie repartiendo la masilla uniformemente.
- 2 - Cuando la masilla empiece a endurecerse, elimine las irregularidades que más sobresalgan (rebabas, exceso de espesor) con el borde de la espátula para reducir la operación de lijado. Si hace falta aplicar una segunda capa, espere a que la primera esté totalmente seca.
- 3 - Lije cuando la masilla esté seca y lista para pintar.

## SEGUNDA CAPA

12-24 h

## APLICACIÓN DE PINTURA

24-48 h

## ACABADOS

• Pintura • Masilla decorativa • Papel pintado

## POLVO / PASTA

PASTA

## COLOR

BLANCA

## CONSEVACIÓN

DESPUÉS DE USAR: cierre bien el envase. ALMACENAJE: 1 año después de la fecha de compra, en su envase original cerrado y protegido de heladas y del sol.

## LOS CONSEJOS ADECUADOS

No aplicar sobre papel pintado, debe cubrirse con un producto de acabado. Para un acabado de pintura muy exigente, aplique la masilla de alisado Toupret.

## SALUD Y SEGURIDAD

Por su salud, se recomienda utilizar mascarilla al lijar. Recomendamos el uso de guantes durante la aplicación. Recomendamos o uso de

Contiene 2,2', 2'' – (hexahidro-1,3,5-triazina-1,3,5-triil)trietanol. Puede provocar una reacción alérgica.

## PRECAUCIONES DE USO

No aplicar a temperaturas inferiores a 8°C ni superiores a 35°C

## ACONDICIONAMIENTO

10-20 kg

## LIMPIEZA

Para limpiar las herramientas eficazmente, espere a que el producto esté totalmente seco y rasque. No es necesario utilizar agua.

## OBSERVACIÓN

El tiempo de secado, aplicación de la segunda capa y recubrimiento son orientativos y dependen del soporte, el espesor aplicado, la temperatura y la humedad.

TOUPRET SPAIN  
Calle Industria 2  
30110 CHURRA  
+34 968 30 60 60  
<https://www.toupret.es>

TOUPRET SA - 24 rue du 14 Juillet - 91813 Corbeil-Essonnes Cedex France - RCS Evry B 964 201 859 février 2020