



**PREPARACIÓN
FÁCIL**

**GAMA
Óptima**

MASILLA DE RELLENO POLVO



- ▶ **RELLENO DE AGUJEROS Y FISURAS**
- ▶ **MUY FÁCIL DE APLICAR**
- ▶ **BLANCO**

USO

MASILLA DE RELLENO EN POLVO, de interior, para aplicación manual.

SOPORTES

Se aplica sobre soportes nuevos o renovados, con o sin pinturas:

- Yeso, bloque de yeso, placas de yeso,
- Antiguos fondos pintados,
- Cemento
- Hormigón, hormigón celular,
- Bloque, ladrillo, piedra.

RECUBRIMIENTO

Se puede recubrir por todo tipo de masillas, pinturas y revestimientos murales.

CARÁCTERÍSTICAS Físicas y técnicas

MASILLA EN POLVO a base de productos de canteras seleccionadas y de ligantes.

- Caracterización (NFT 36-005): Familia III clase 3
- Codificación GESWACR (EN 16-566): $G_3S_1V_0W_0A_0C_0$
- Proporción de la mezcla: 43 % de agua (es decir 0,43 l de agua por 1 kg de polvo)
- Espesor de aplicación: hasta 10 cm
- Consumo: 1.1 kg de polvo rellena 1 L
- Tiempo de utilización: 1 hora
- Recubrimiento: De 12 a 24 horas de media (después del secado completo)
- Color: blanco
- Adherencia masilla/soporte (EN 16-566): > 0,5 MPa

CONDICIONES de utilización y de almacenamiento

- Material de puesta en obra: espátula o llana.
- Limpieza de las herramientas: los restos de masilla se quitan después del secado frotando, el uso del agua no es necesario.
- Conservación de la masilla : producto garantizado 12 meses, con factura de compra original , en su envase de origen cerrado y almacenado en lugar protegido de la humedad.

ENVASE

- Sacos de 5 kg, 15 kg.

RECOMENDACIONES y precauciones de empleo

- No aplicar sobre poliestireno, ni sobre revestimientos pegados, ni al exterior.
- No aplicar a una temperatura < 8 °C y > 35 °C ni una tasa higrométrica > 70%.
- No aplicar sobre fondos sobrecalentados.
- No aplicar sobre fondos húmedos.
- Se aconseja no rebatir la pasta a partir de que comience a endurecer.

PREPARACIÓN DE FONDOS

Los soportes se prepararan conforme a las DTU. Los fondos deben estar duros, cohesivos, limpios, sanos y secos.

DOCUMENTOS Normativas a consultar

- EN 16-566: Pinturas y barnices – Masillas de pintores para trabajos de interiores y/o exteriores.
- NFT 36-005: caracterización de los productos de pinturas.
- DTU 59.1 (NFP 74-201): trabajos de pintura de edificios.
- DTU 59.4 (NFP 74-204): puesta en obra de papeles pintados y de revestimientos murales.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- No requiere etiqueta de peligrosidad.
- FDS disponibles en www.toupret.es

Las informaciones de la ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y a la utilización final de **MASILLA DE RELLENO** están dadas de buena fe y se basan en el conocimiento y experiencia de la sociedad **TOUPRET**. El producto debe ser puesto en obra conforme a las normas del oficio y siguiendo las recomendaciones. Las informaciones dadas corresponden a aplicaciones realizadas a 20°C, 50% de higrometría y sobre soportes normalmente absorbentes. Los tiempos son dados a título indicativo y dependen del soporte, del espesor aplicado y de las condiciones ambientales.