

ESPECIAL TRABAJOS  
RAPIDOS

GAMA  
Top  
Calidad

**REDLITE**  
MASILLA ULTRALIGERA  
LISTA AL USO



- ▶ PINTADO EN 30 MINUTOS
- ▶ SIN MERMA
- ▶ SIN LIJADO

## USO

Masilla aligerada de relleno y alisado en pasta, interior, para una aplicación manual.

## SOPORTES

**REDLITE** se aplica sobre soportes con o sin pintura:

- Yeso, bloque de yeso, placas de yeso
- Cemento, hormigón, hormigón celular
- Bloque,
- Ladrillo, Piedra
- Madera imprimada

## RECUBRIMIENTO

**REDLITE** se puede recubrir por todo tipo de masillas, pinturas, y revestimientos murales.

## CARÁCTERÍSTICAS

Físicas y técnicas

**REDLITE**: masilla interior en pasta a base de cargas aligeradas y de polímeros acrílicos.

- Caracterización (NFT 36-005): familia III- 2
- Codificación (EN 16-566):  $G_3S_2V_0W_0A_0C_0R_0$
- Espesor de aplicación: sin límite
- Recubrimiento: 30 minutos (para un espesor de 1mm) a 2 horas e media
- Color: extra blanca
- Adherencia masilla /soporte (EN 16-566): > 0,5 MPa

## CONDICIONES

de utilización y de almacenamiento

- Material de puesta en obra: espátula o llana.
- Limpieza de las herramientas: al agua
- Conservación de la masilla: producto garantizado 12 meses, con factura de compra original, en su envase de origen cerrado y almacenado en lugar protegido del sol y las heladas.

## ENVASE

- Botes de 1L y 4 L.

## RECOMENDACIONES

y precauciones de empleo

- No aplicar a una temperatura inferior a < 8°C y > 35°C una tasa higrométrica > 70%.
- No aplicar sobre superficies sobrecalentadas.
- No aplicar sobre fondos húmedos.
- No aplicar sobre poliestireno, papel pintado, ni en exterior.

## PREPARACIÓN DE FONDOS

Los soportes se prepararan conforme a las DTU.  
Los fondos deben estar duros, cohesivos, limpios, sanos y secos.

## DOCUMENTOS

Normativas a consultar

- EN 16-566: Masillas de pintores para trabajos de interiores y/o exteriores.
- NFT 36-005: caracterización de productos de pinturas.
- DTU 59.1 (NFP 74-201): Trabajos de pintura en edificios.
- DTU 59.4 (NFP 74-204): puesta en obra de papeles pintados y de revestimientos murales.

## HIGIENE Y SEGURIDAD

- No requiere de etiqueta de peligrosidad.
- FDS disponibles en [www.toupret.es](http://www.toupret.es)

Las informaciones de la ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y a la utilización final de **REDLITE**: están dadas de buena fe y se basan en el conocimiento y experiencia de la sociedad **TOUPRET**. El producto debe ser puesto en obra conforme a las normas del oficio y siguiendo las recomendaciones. Las informaciones dadas corresponden a aplicaciones realizadas a 20°C, 50% de higrometría y sobre soportes normalmente absorbentes. Los tiempos son dados a título indicativo y dependen del soporte, del espesor aplicado y de las condiciones ambientales.



\*La información sobre el nivel de emisiones de sustancias volátiles en el aire interior, presentando un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala que va de la clase A+ (emisiones bajas) a C (emisiones altas).