



RELLENA HASTA
1 CM



RELLENO EN PASTA

MASILLA DE RELLENO LISTA AL USO



- ▶ ACABADO PRECISO DESPUES DE LIJADO
- ▶ RESULTADO SOLIDO Y DURADERO
- ▶ FACIL DE APLICAR

USO

Masilla de relleno en pasta, interior, para una aplicación manual.

SOPORTES

MASILLA DE RELLENO se aplica sobre soportes nuevos o renovados, con o sin pintura:

- Yeso, bloques de yeso, placas de yeso,
- Antiguos fondos pintados,
- Todo tipo de pinturas,
- Cemento, hormigón, hormigón celular, bloque, bovedillas, ladrillo, piedra.

RECUBRIMIENTO

MASILLA DE RELLENO se puede recubrir por cualquier tipo de masilla, pintura o revestimientos murales.

CARÁCTERÍSTICAS Físicas y técnicas

MASILLA DE RELLENO: Caracterización (NFT 36-005): Familia III clase 2

Codificación GSWACR (EN 16-566): $G_3S_1V_0W_0A_0C_0R_0$

- Espesor de aplicación: Hasta 1 cm por capa
- Consumo: 1.5 kg colman un volumen de 1L
- Tiempo de utilización: Listo al uso
- Siguiete capa: en cuanto la masilla este seca
- Recubrimiento: 24 horas para un espesor de 0,5 a 1 cm (después del secado completo)
- Adherencia masilla /soporte (EN 16-566): > 0.5 Mpa
- Color: blanco

CONDICIONES de utilización y de almacenamiento

- Material de puesta en obra: espátula o llana.
- Limpieza de las herramientas: con agua
- Conservación de la masilla: producto garantizado 12 meses, con factura de compra original, en su envase de origen cerrado y almacenado en lugar protegido del sol y las heladas.

ENVASE

- Tubos de 330gr, botes de 1.5 kg.

RECOMENDACIONES y precauciones de empleo

- No aplicar sobre poliestireno, ni sobre fondos húmedos
- No aplicar a una temperatura inferior a < 8°C y > 35°C una tasa higrométrica > 80%.
- No aplicar sobre superficies sobrecalentadas.

PREPARACIÓN DE FONDOS

Los soportes se prepararan conforme a las DTU. Los fondos deben estar duros, cohesivos, limpios, sanos y secos.

DOCUMENTOS Normativas a consultar

- EN 16-566: Masillas de pintores para trabajos de interiores y/o exteriores.
- NFT 36-005: caracterización de productos de pinturas.
- DTU 59.1 (NFP 74-201): Trabajos de pintura en edificios.
- DTU 59.4 (NFP 74-204): puesta en obra de papeles pintados y de revestimientos murales.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- No requiere etiqueta de peligrosidad.
- FDS disponibles en www.toupret.es

Las informaciones de la ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y a la utilización final de **MASILLA DE RELLENOS** están dadas de buena fe y se basan en el conocimiento y experiencia de la sociedad **TOUPRET**. El producto debe ser puesto en obra conforme a las normas del oficio y siguiendo las recomendaciones. Las informaciones dadas corresponden a aplicaciones realizadas a 20°C, 50% de higrometría y sobre soportes normalmente absorbentes. Los tiempos son dados a título indicativo y dependen del soporte, del espesor aplicado y de las condiciones ambientales.