

**[2 EN 1:
RENOVACIÓN
Y ALISADO]**



CACHET BLANC 2 EN 1

MASILLA DE RENOVACIÓN Y ALISADO MUY RÁPIDOS



- ▶ **SIGUIENTE CAPA RÁPIDA: 2H30**
- ▶ **EXCELENTE DESLIZAMIENTO**
- ▶ **ACABADOS LISOS Y COMPACTOS**

USO

Masilla de renovación y alisado muy rápidos en polvo, de interior, para aplicación manual.

SOPORTES

CACHET BLANC 2 EN 1 se aplica sobre soportes nuevos o renovados, con o sin pinturas:

- Yeso, bloque de yeso, placas de yeso,
- Antiguos fondos pintados,
- Todo tipo de masillas,
- Cemento, hormigón, hormigón celular, tirolesa.

RECUBRIMIENTO

CACHET BLANC 2 EN 1 se puede recubrir por todo tipo de masillas, pinturas y revestimientos murales.

CARÁCTERÍSTICAS

Físicas y técnicas

CACHET BLANC 2 EN 1: masilla en polvo a base de productos de canteras seleccionadas y de ligantes.

- Caracterización (NFT 36-005): Familia III clase 3
- Codificación GESWAC (NFT 30-608): $G_3E_5S_1V_0W_0A_0C_0$
- Proporción de la mezcla: 45% de agua (es decir 0,45 l de agua por 1 kg de polvo)
- Espesor de aplicación: hasta 5 mm localmente
- Consumo: 1 kg de polvo /m²/mm
- Tiempo de utilización: 2 horas
- Repetición de capa: 2h30 aproximadamente
- Recubrimiento: de 12h a 24h de media (después del secado completo)
- Color: blanco
- White Index: 75
- Dureza en shores: 80
- Adherencia masilla/soporte (EN 16-566): > 0.5 MPa

CONDICIONES

de utilización y de almacenamiento

- Material de puesta en obra: espátula o llana.
- Limpieza de las herramientas: los restos de masilla se quitan después del secado frotando, el uso del agua no es necesario.
- Conservación de la masilla: producto garantizado 12 meses, con factura de compra original, en su envase de origen cerrado y almacenado en lugar protegido de la humedad.

ENVASE

- Sacos de 5kg y 15 Kg.

RECOMENDACIONES

y precauciones de empleo

- No aplicar sobre poliestireno, ni sobre revestimientos pegados, ni al exterior.
- No aplicar a una temperatura < 8 °C y > 35 °C ni una tasa higrométrica > 70%.
- No aplicar sobre fondos sobrecalentados.
- No aplicar sobre fondos húmedos.
- Se aconseja no rebatir la pasta a partir de que comience a endurecer.

PREPARACIÓN DE FONDOS

Los soportes se prepararan conforme a las DTU. Los fondos deben estar duros, cohesivos, limpios, sanos y secos.

DOCUMENTOS

Normativas a consultar

- EN 16-566: Masillas de pintores para trabajos de interiores y/o exteriores.
- NFT 36-005: caracterización de los productos de pinturas.
- DTU 59.1 (NFP 74-201): trabajos de pintura de edificios.
- DTU 59.4 (NFP 74-204): puesta en obra de papeles pintados y de revestimientos murales.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Se recomienda el uso de mascarilla a la hora del lijado. El puerto de los guantes entonces de la aplicación.
- FDS disponibles en www.toupret.es

Las informaciones de la ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y a la utilización final de **CACHET BLANC 2 EN 1** están dadas de buena fe y se basan en el conocimiento y experiencia de la sociedad **TOUPRET**. El producto debe ser puesto en obra conforme a las normas del oficio y siguiendo las recomendaciones. Las informaciones dadas corresponden a aplicaciones realizadas a 20°C, 50% de higrometría y sobre soportes normalmente absorbentes. Los tiempos son dados a título indicativo y dependen del soporte, del espesor aplicado y de las condiciones ambientales.