

**PINTABLE CON
BARNICES Y LASURES**



MASTIC

MASILLA PARA ENMASILLAR CRITALERAS Y MADERA



- ▶ **QUEDA FLEXIBLE Y NO AGRIETA AL SECAR**
- ▶ **NO SE PEGA EN LAS MANOS**
- ▶ **FÁCIL DE ALISAR**

USO

Enmasillado de cristaleras y pequeños rellenos sobre madera, interior y exterior, para aplicación manual.

SOPORTES

MASTIC se aplica sobre carpintería de madera previamente imprimada.

APLICACIÓN

El enmasillado y contra-enmasillado tradicional para las cristaleras simples de espesor inferior o igual a 4mm o el cristal armado como máximo de 6mm. El espesor mínimo del contra-enmasillado debe ser de 3mm como máximo, el ancho mínimo del relleno ha de ser de 9mm, la altura mínima de la masilla por encima del apoyo lateral de 4mm.

RECUBRIMIENTO

MASTIC hay que recubrirla obligatoriamente con pintura, un barniz o un lasur que forme película (de 6 a 8 días de media).

CARÁCTERÍSTICAS

Físicas y técnicas

- MASTIC:** Mastic interior y exterior a base de aceite de linaza
- Caracterización (NFT 36-005): Familia IV clase 1
 - Consumo: 1 kg por 6 ml
 - Recubrimiento: A partir de que forme la piel, de 6 a 8 días
 - Color: blanco o marrón

CONDICIONES

de utilización y de almacenamiento

- Material de puesta en obra: Espátula de cristalero o hoja de laurel
- Limpieza de las herramientas: White spirit
- Conservación de la masilla: producto garantizado 12 meses, con factura de compra original, en su envase de origen cerrado y almacenado en lugar protegido de las heladas y del sol.

ENVASE

- Botes de 1kg.

RECOMENDACIONES

y precauciones de empleo

- No aplicar a una temperatura inferior a $< 5^{\circ}\text{C}$ y $> 35^{\circ}\text{C}$ una tasa higrométrica $> 80\%$.
- No aplicar sobre superficies sobrecalentadas ni a pleno sol.

PREPARACIÓN DE FONDOS

Los soportes se prepararan conforme a las DTU. Los fondos deben estar duros, cohesivos, limpios, sanos y secos.

DOCUMENTOS

Normativas a consultar

- EN 16-566: Masillas de pintores para trabajos de interiores y/o exteriores.
- NFT 36-005: caracterización de productos de pinturas.
- DTU 39 (NFP 78-201): Trabajos de cristalero.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Se recomienda el uso de mascarilla a la hora del lijado. El puerto de los guantes entonces de la aplicación.
- FDS disponibles en www.toupret.es

Las informaciones de la ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y a la utilización final de **MASTIC** están dadas de buena fe y se basan en el conocimiento y experiencia de la sociedad **TOUPRET**. El producto debe ser puesto en obra conforme a las normas aplicando las recomendaciones.

Las informaciones dadas corresponden a aplicaciones realizadas a 20°C , 50% de higrometría y sobre soportes normalmente absorbentes. Los tiempos son dados a título indicativo y dependen del soporte, del espesor aplicado y de las condiciones ambientales.



*La información sobre el nivel de emisiones de sustancias volátiles en el aire interior, presentando un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala que va de la clase A+ (emisiones bajas) a C (emisiones altas).